# Schalungssteine.



# **Produktdatenblatt**

# Eigenschaften

Klassifizierung: Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton nach EN 15435

Oberfläche: betonglatt, ohne Fase, mit Nut- und Federsystem

Aufbau: einschichtig mit Natursteinkörnung

Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln Einsatzbereich: für private und/oder öffentliche Verkehrsflächen geeignet. Die einschlägigen, aktuellen

Normen und Vorschriften für die Verlegung und Verwendung sind zu beachten.

Steinsystem	30er Wand	24er Wand	17,5er Wand	11,5er Wand
Abmessungen (L x B)	ca. 496 x 300 mm	ca. 496 x 240 mm	ca. 496 x 175 mm	ca. 496 x 115 mm
Höhe	ca. 248 mm	ca. 248 mm	ca. 248 mm	ca. 248 mm
Versetzlänge	ca. 500 mm	ca. 500 mm	ca. 500 mm	ca. 500 mm
Gewicht	ca. 32,11 kg/Stück	ca. 29,38 kg/Stück	ca. 26,68 kg/Stück	ca. 18,25 kg/Stein
Füllvolumen	ca. 23,4 l/Stein	ca. 16,95 l/Stein	ca. 10,11 l/Stein	ca. 6,3 I/Stein
Anfangs-/Endsteine	separates Set	separates Set	separates Set	auf jeder Lage
Abmessungen (L x B)	496/246 x 300 mm	496/246 x 240 mm	496/246 x 175 mm	befinden sich
Gewicht	ca. 54,16 kg/Set	ca. 48,42 kg/Set	ca. 41,6 kg/Set	2 Anfangs-/
Füllvolumen	ca. 32,3 I/Set	ca. 23,46 l/Set	ca. 13,98 l/Set	Endsteine

Länge und Breite: B +/- 5 mm; Höhe: +3/-5 mm

# **Technische Daten**

der Nennmaße

Zulässige Abweichungen

Abstandhalter: keine

Konizität: max. 2,5 mm pro Seite Oberseite: planmäßig eben Unterseite: planmäßig eben Seitenflächen: planmäßig eben

# **Wichtiger Hinweis**

Schalungssteine sind rein funktionale Bauteile und fallen nicht unter die Kategorie Sichtmauerwerk.

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

# Steinabbildungen

Beispiel (30er-Mauerstärke)







Normalstein

Anfangs/-Endstein groß

Anfangs-/Endstein klein

# **Farbabbildung**



grau

Farbe // grau



www.ehl.de